



NIPPE TIMBERTEX

Technical Service Data Sheets

Deskripsi Produk

NIPPE TIMBERTEX adalah suatu bahan pencelup dari pewarna transparan yang sangat awet serta bermutu tinggi yang dipakai dalam pewarna kayu. Pewarna ini memberikan warna yang indah pada jaringan kayu untuk semua jenis permukaan kayu.

Berbagai macam warna dapat diperoleh dengan cara mencampurkan setiap warna dari 7 macam warna TimberTex yang ada, dengan MELAMIC 1200 CLEAR, NIPPE 2000 LACQUER CLEAR, SUPER PYLAC 3000 CLEAR, POLYURE MIGHTYLAC CLEAR, NIPPE POLYURE CLEAR dan BEE BRAND CLEAR.

NIPPE TIMBERTEX dipergunakan untuk mewarnai segala macam jenis kayu seperti lantai kayu, furniture, panel-panel kayu, langit-langit kayu dan sekat-sekat termasuk semua jenis pengecatan kayu.

Spesifikasi

Jenis Cat	: Pewarna yang diformalkan dengan bahan celup (dyestuff).
Tampilan	: Matt.
Warna	: Beberapa warna khusus.
Specific Gravity (25°C)	: 0.86 (black).
Non Volatile	: 1% b/b.
Daya Sebar Teoritis	: Tergantung Pemakaian.

Cara Pemakaian

Persiapan Permukaan
Persiapan Cat

: Bersihkan permukaan dari debu, lemak, minyak dan kotoran lainnya.
: Aduklah pewarna tersebut dengan sempurna sebelum digunakan, bila mana perlu lakukanlah penyaringan. Aturlah kekentalan cat tersebut sesuai dengan kondisi pengecatan dengan menambah thinner **NIPPE TIMBERTEX**. **NIPPE TIMBERTEX** ini dapat dicampur dengan bermacam-macam clear, dengan perbandingan yang bervariasi sesuai dengan warna yang diinginkan.

Aplikasi

: NIPPE TIMBERTEX adalah pewarna yang cepat kering, yang apabila dipergunakan sebagai stain, waktu pengeringan 2 menit. Jadi pewarnaan dengan menggunakan NIPPE TIMBERTEX dianjurkan mempergunakan alat semprot, sehingga dapat dihasilkan warna yang merata.

Sistem pengecatan

SISTEM	NAMA PRODUK	JUMLAH LAPISAN
Pendempulan	Melamic Wood Filler	Hanya mengisi pori-pori
Cat Dasar	Melamic Sanding/Sealer	2 ~ 3
	Nippe Polyure S/S	
Pewarnaan	Nippe TimberTex	1 ~ 2
Cat Akhir	Nippe Polyure Clear	2 ~ 2

Pelarut	: THINNER TIMBERTEX.
Pengenceran	: Tergantung aplikasi dan penggunaannya.
Metode Aplikasi	: Kuas, spray.
Ketebalan Yang Dianjurkan	: Tergantung aplikasi dan penggunaannya.
Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan	: Sesuai selera.

Aplikasi

Waktu kering akan terhambat pada temperatur udara yang rendah. Jangan aplikasikan cat pada kelembaban > 85% dan atau temperatur udara < 7°C.

Semua peralatan sebaiknya langsung segera dibersihkan dengan air setelah selesai digunakan.

Pengenceran produk akan menghasilkan lapisan film yang terbaik dan akan memiliki daya tahan yang sesuai dengan yang tertera jika menggunakan thinner yang disarankan atau diproduksi oleh PT Nipsea Paint and Chemicals dengan jumlah yang sesuai.

Waktu Kering (pada suhu 30°C)

Kering Sentuh : Tergantung aplikasi dan penggunaannya.
Pengecatan Berikutnya : Tergantung aplikasi dan penggunaannya.

Catatan

Angka diatas adalah standar untuk referensi. Hasil yang sesungguhnya dapat bervariasi tergantung dari kondisi pengecatan (kondisi lingkungan, keahlian operator pengecatan, permukaan yang akan dicat dan lain sebagainya). Daya tahan produk hanya dapat digaransi jika menggunakan cat dengan cara aplikasi yang benar dan sesuai dengan yang tertera di atas. Aplikasi pada temperatur yang rendah akan memperlama waktu kering.

Informasi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja

1. Produk ini mengandung solvent yang mudah menguap dan mudah terbakar. Gunakan ventilasi yang cukup untuk menghindari bahaya kebakaran.
2. Jika terjadi kebakaran gunakan pemadam busa/foam, bubuk kering, AAF, atau CO₂. Jangan gunakan air.
3. Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur > 40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
4. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan dan minuman.
5. Jangan hirup uap/debu spray. Lakukan pengecatan pada ruangan yang berventilasi, jika aplikasi dilakukan pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus menggunakan masker.
 - a. Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
 - b. Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.
6. Cegah kontak langsung dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian yang sesuai seperti: overall, kaca mata, masker dan sarung tangan.
 - a. Terkena Mata : Bilas segera dengan air sebanyak mungkin selama ± 15 menit.
 - b. Terkena Kulit : Bersihkan dengan air dan sabun, bersihkan juga noda pada pakaian.
7. Jangan buang kemasan kosong dan sisa cat ke tempat sampah atau saluran air. Buanglah ke tempat pengolahan limbah.

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

JAKARTA (Head Office)
Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12
Jakarta 14430, Indonesia
T: (+62-21) 690 0546
F: (+62-21) 692 7778 / 690 0540
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com
www.nipponpaint-indonesia.com

MEDAN
Jl KL Yos Sudarso Km 8.3
Tanjung Mulia
Medan, Indonesia
T: (+62-61) 685 1117
F: (+62-61) 685 1593

SURABAYA
Jl Raya Veteran No. 258
Gresik 61123
Jawa Timur, Indonesia
T: (+62-31) 398 1536
F: (+62-31) 398 2285

PURWAKARTA
Jl Raya Subang, Desa Cijaya
Kec. Campaka, Purwakarta
Jawa Barat, Indonesia
T: (+62-264) 205 944-8
F: (+62-264) 205 941