



**NIPPON
PAINT**

DEKORATIF TEMBOK | 1.3214

VINILEX GLOSS

Technical Service Data Sheets

Deskripsi Produk

VINILEX GLOSS merupakan cat dinding dengan tampilan akhir *gloss* berpelarut air untuk interior dan eksterior yang ramah lingkungan tanpa tambahan timbal dan merkuri. Dilengkapi dengan Teknologi *Silver-Ion* yang memberikan perlindungan anti-kuman pada permukaan dinding. Hasil akhir yang mengkilap serta halus membuat cat sangat mudah dibersihkan dan dicuci sehingga dinding tetap bersih. Sehingga tidak perlu menggunakan cat kayu & besi pada dinding dan khawatir terjadinya masalah saponifikasi (lapisan cat rontok) ketika menginginkan hasil akhir yang *gloss* pada dinding.

Keunggulan yang sangat mudah dibersihkan dan anti-kuman membuat **VINILEX GLOSS** sangat cocok untuk digunakan baik pada area rumah ataupun tempat umum yang ramai seperti area mall, perkantoran, tempat parkir, maupun kamar mandi.

Spesifikasi

Jenis Cat	: Emulsi sintesis.
Tekstur	: <i>Gloss</i> .
Warna	: Putih dan berbagai warna lainnya.
<i>Specific Gravity</i> (25°C)	: 1.12 - 1.16 Kg/L.
Daya Sebar Teoritis	: 8.0 - 12.0 m ² /liter/lapis.

Cara Pemakaian yang Dianjurkan

Persiapan Permukaan	: Bersihkan permukaan dari debu, minyak, dan kotoran lainnya. Hindari pengecatan jika kadar alkali pada > pH 9 dan kadar kelembaban > 12% dengan protimeter atau > 6 dengan elcometer.
---------------------	--

Untuk hasil yang terbaik, gunakan wall sealer.

Wall Sealer	: 5200 WALL SEALER / 5400 WALL SEALER.
Pelarut	: Air.
Pengenceran	: 0 - 10% (kuas, rol, <i>airless spray</i>), 25% (<i>air spray</i>).
Metode Aplikasi	: Kuas, rol, <i>airless spray</i> , atau <i>air spray</i> .
Ketebalan per Lapis yang Dianjurkan	: 30 μ (untuk lapisan kering).
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan	: 2 - 3 lapis.

Aplikasi

Waktu kering akan terhambat pada temperatur udara yang rendah. Jangan aplikasikan cat pada kelembaban udara > 85% dan atau temperatur udara < 7°C. Semua peralatan sebaiknya langsung segera dibersihkan dengan air bersih setelah selesai digunakan. Jangan lakukan *tinting* dengan pigmen berbahan dasar minyak/*thinner*.

Waktu Kering (pada suhu 30°C)

Kering Sentuh	: 30 menit.
Kering Keras	: 2 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya	: 2 jam.

Catatan

Angka diatas adalah standar untuk referensi. Hasil yang sesungguhnya dapat bervariasi tergantung dari kondisi pengecatan (kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban, keahlian operator pengecatan, permukaan yang akan dicat, dan lain sebagainya). Daya tahan produk hanya dapat digaransi jika menggunakan *sealer* / cat dasar yang dianjurkan dengan cara aplikasi yang benar, sesuai dengan yang tertera di atas. Aplikasi pada temperatur yang rendah akan memperlama waktu kering.

Informasi Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja

1. Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur >40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan, dan minuman.
3. Jangan hirup uap/debu *spray*. Lakukan pengecatan pada ruangan yang berventilasi, jika aplikasi dilakukan pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus menggunakan masker.
 - a. Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
 - b. Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.
4. Cegah kontak langsung dengan kulit dan mata. Ketika melakukan pengecatan, gunakan perlengkapan yang sesuai seperti: *overall*, kacamata, masker, dan sarung tangan.
 - a. Terkena Mata : Bilas segera dengan air sebanyak mungkin selama ±15 menit.
 - b. Terkena Kulit : Bersihkan dengan air dan sabun, bersihkan juga noda pada pakaian.
5. Jangan buang kemasan kosong dan sisa cat ke tempat sampah atau saluran air. Buanglah ke tempat pengolahan limbah.

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

JAKARTA (Head Office)
Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12
Jakarta 14430, Indonesia
T: (+62-21) 690 0546
F: (+62-21) 692 7778 / 690 0540
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com
www.nipponpaint-indonesia.com

MEDAN
Jl KL Yos Sudarso Km 8.3
Tanjung Mulia
Medan, Indonesia
T: (+62-61) 685 1117
F: (+62-61) 685 1593

SURABAYA
Jl Raya Veteran No. 258
Gresik 61123
Jawa Timur, Indonesia
T: (+62-31) 398 1536
F: (+62-31) 398 2285

PURWAKARTA
Jl Raya Subang, Desa Cijaya
Kec. Campaka, Purwakarta
Jawa Barat, Indonesia
T: (+62-264) 205 944-8
F: (+62-264) 205 941