



DESKRIPSI PRODUK

NIPPON ALKALI-KILLER SEALER WHITE adalah cat minyak berbahan dasar resin akrilik. Cat ini mudah dipakai dengan menggunakan kuas dan menghasilkan permukaan yang halus dan rata.

REKOMENDASI PENGUNAAN

NIPPON ALKALI-KILLER SEALER WHITE dipakai sebagai cat dasar untuk mengurangi penyerapan air dan uap air pada permukaan alkali, melindungi dari jamur, kerusakan pada beton dan perubahan warna. Produk ini juga dapat melindungi bak air beton. NIPPON ALKALI-KILLER SEALER WHITE dapat dilapisi berbagai jenis cat (emulsi, enamel, epoksi, dll kecuali cat berbahan dasar *alkyd*).

SPESIFIKASI

Tipe	: <i>Acrylic solvent based.</i>
Warna	: Putih.
Tampilan	: <i>Matt.</i>
Volume Solid	: $36 \pm 2\%$.
Berat Jenis (SG)	: 1.33 ± 0.05 Kg/L.
Daya Sebar Teoritis	: 11 - 14 m ² /liter/lapis.

**PERSIAPAN
PERMUKAAN**

Substrat	Persiapan Permukaan	
	Minimum	Rekomendasi
Permukaan belum dicat.	Bersihkan segala kontaminasi yang bisa mengganggu daya rekat. Pengecatan yang melebihi interval pengecatan maksimum akan membutuhkan pembersihan/pengikisan dan/atau aplikasi lapisan tambahan, tergantung kondisi.	Bersihkan segala kontaminasi yang bisa mengganggu daya rekat. Pengecatan yang melebihi interval pengecatan maksimum akan membutuhkan pembersihan/pengikisan dan/atau aplikasi lapisan tambahan, tergantung kondisi.
Permukaan sudah dicat	Bersihkan sisa cat & permukaan yang tidak rata dengan kape. Haluskan permukaan dengan amplas. Pengecatan yang melebihi interval pengecatan maksimum akan membutuhkan pembersihan/pengikisan dan/atau aplikasi lapisan tambahan, tergantung kondisi.	Bersihkan sisa cat & permukaan yang tidak rata dengan kape. Pembersihan pada area yang luas dapat menggunakan <i>water jet</i> . Pengecatan yang melebihi interval pengecatan maksimum akan membutuhkan pembersihan/pengikisan dan/atau aplikasi lapisan tambahan, tergantung kondisi.

**KONDISI SELAMA
PENGECATAN**

Hindari pengecatan pada suhu udara dibawah 10°C dan kelembapan udara lebih dari 85%. Suhu permukaan substrat minimum harus 3°C diatas titik embun udara sekitar.

PANDUAN APLIKASI

Range Aplikasi : 30 – 40 µm (DFT)

83 – 111 µm (WFT)

Thinner : Nipsea Acrylic Thinner

Pembersih : Nipsea Acrylic Thinner

Konvensional spray direkomendasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Kuas dan roller direkomendasikan untuk *stripe coating* dan area yang sulit dijangkau. Cara aplikasi yang sesuai diperlukan untuk mencapai ketebalan lapisan yang ditentukan.

DETAIL APLIKASI

Kuas	: Tambahkan 0-5% thinner jika dibutuhkan.			
Air Spray	: Tambahkan maks 50% thinner jika dibutuhkan.			
Drying Time	: Suhu Permukaan	<u>25 °C</u>	<u>30 °C</u>	<u>40 °C</u>
	Kering Sentuh	12 menit	10 menit	8 menit
	Kering Keras	50 menit	40 menit	30 menit
	Kering Sempurna	7 hari	7 hari	7 hari
	Interval Pengecatan	55 menit	45 menit	35 menit
	Selanjutnya			

Catatan:

Jika waktu pelapisan “diperpanjang”, konsultasikan dengan Nippon Paint untuk persiapan permukaan yang direkomendasikan untuk mencapai daya rekat antar lapisan yang optimal.

Data yang diberikan harus dianggap sebagai pedoman saja. Waktu pengeringan aktual sebelum pelapisan ulang mungkin lebih pendek atau lebih lama, tergantung pada ketebalan film, sirkulasi udara, kelembapan udara, sistem cat dasar, persyaratan untuk penanganan awal dan kekuatan mekanis, dll. Sistem lengkap dapat dijelaskan pada lembar sistem, di mana semua parameter dan kondisi khusus dapat dimasukkan.

**REKOMENDASI
SISTEM
PENGECATAN**

Sistem pengecatan berikut ini direkomendasikan untuk **NIPPON ALKALI-KILLER SEALER WHITE** :

Primer/ Cat Dasar:

- Nippon Alkali-Sealer White

Cat Akhir:

- Weatherbond Series
- Spot-less Series
- Flaw-less
- Vinilex Series
- dan lain sebagainya.

Untuk pilihan sistem pelapisan untuk aplikasi yang berbeda, lihat brosur produk atau hubungi Nippon Paint untuk rekomendasi profesional

KEMASAN

Unit	Base	
	Volume	Ukuran Wadah
2.5 L	2.5 L	5 K
20 L	20 L	20 L



**NIPPON
PAINT**

NIPPON ALKALI-KILLER SEALER WHITE

TECHNICAL DATASHEET

PENYIMPANAN

Umur Simpan: Base : 24 bulan (25 °C)

Suhu yang lebih tinggi selama penyimpanan dapat mengurangi umur simpan dan dapat menyebabkan pembentukan gel dalam kaleng. Perubahan suhu juga dapat memperpendek umur simpan. Simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik, jauhkan dari sumber panas dan nyala api.



INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN KERJA

- Produk ini ditujukan untuk penggunaan aplikator profesional. Lihat tampilan informasi keselamatan pada wadah dan lembar data keselamatan (SDS) sebelum menggunakan produk. Gunakan produk ini di area dengan sirkulasi udara yang baik, hindari kontak dengan kulit, tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan pembersih, sabun, dan air.
- Mata harus dibilas dengan air dan segera cari pertolongan medis setelah kontak dengan produk ini.
- Selama aplikasi, tidak diperbolehkan menyalakan api, melakukan pengelasan, dan merokok. Harus ada sirkulasi udara yang baik.
- Jika Anda ragu tentang kesesuaian penggunaan, lihat Nippon Paint untuk saran lebih lanjut

DISCLAIMER

Informasi dalam lembar data ini diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis terbaik Nippon Paint. Pengguna dapat

berkonsultasi dengan Nippon Paint tentang kesesuaian produk secara umum untuk kebutuhan mereka dan praktik aplikasi spesifik meskipun tetap menjadi tanggung jawab setiap pengguna untuk menentukan kesesuaian produk untuk penggunaan khusus pengguna. Kondisi substrat dan aplikasi tidak berada dalam kendali Nippon Paint. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan, jaminan, atau persyaratan tersirat lainnya yang akan berlaku untuk Produk. Nippon Paint tidak dan tidak dapat menjamin hasil yang mungkin diperoleh pengguna dengan menggunakan produk. Dalam keadaan apa pun Nippon Paint tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas segala jenis kerugian (baik langsung maupun tidak langsung) meskipun Nippon Paint telah diberitahu sebelumnya. Sejalan dengan kebijakan Nippon Paint untuk pengembangan berkelanjutan, Nippon Paint berhak mengubah produk dan informasi dalam lembar data ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengguna bertanggung jawab untuk memeriksa dengan Nippon Paint versi terbaru dari lembar data ini. Lembar data ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jika terjadi ketidakkonsistenan, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

JAKARTA (Head Office)

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12
Jakarta 14430, Indonesia
T: (+62-21) 690 0546
F: (+62-21) 692 7778 / 690 0540
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com
www.nipponpaint-indonesia.com

SURABAYA

Jl Raya Veteran No. 258
Gresik 61123
Jawa Timur, Indonesia
T: (+62-31) 398 1536
F: (+62-31) 398 2285

PURWAKARTA

Jl Raya Subang, Desa Cijaya
Kec. Campaka, Purwakarta
Jawa Barat, Indonesia
T: (+62-264) 205 944-8
F: (+62-264) 205 941