

NIPPON MOMENTO

Technical Service Data Sheets

Deskripsi Produk

NIPPON MOMENTO membuat anda bisa menciptakan karya seni yang indah didalam rumah seperti layaknya seniman Italia. Cat yang memiliki efek wallpaper khas yang bisa mengubah dinding biasa menjadi luar biasa. Diformulasikan khusus sehingga rendah VOC (*Volatile Organic Compound*), tidak mengandung timbal, merkuri, atau logam berat.

NIPPON MOMENTO top coat hadir dalam berbagai pilihan hasil akhir seperti: Momento Elegant yang memberikan kesan anggun pada dinding; Momento Sparkle (Silver, Gold atau Pearl) yang memberikan nuansa kemewahan pada dinding dengan hasil akhir yang sparkling; Momento Frost (Snow, Pearl atau Gold) yang memberikan tekstur butiran salju dengan kilauan putih salju, mutiara atau emas; Momento Cloud (Pearl atau Gold) yang mentransformasi warna dinding favorit Anda menjadi berkilau dan tekstur lapisan awan yang memancarkan sinar mutiara atau emas.

Catatan : VOC adalah bahan kimia yang ada di udara, berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Spesifikasi

Jenis Cat	: Dispersi polimer akrilik.
Tekstur	: Tekstur.
Warna	: Berbagai macam warna. Lihat pada kartu warna.

Cara Pemakaian

Persiapan Permukaan	: Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindari pengecatan jika kadar alkali pada dinding >pH9 dan kadar kelembaban >12% dengan protimeter atau >6 dengan elcometer.
---------------------	---

Nippon Momento Elegant & Sparkle Series

Jumlah Lapisan	: NIPPON MOMENTO PRIMER: 2 lapis; Top Coat: 1 lapis.
Ketebalan yang Dianjurkan	: 30 μ .
Pengenceran	: NIPPON MOMENTO PRIMER - Dianjurkan maksimum 5%. Top Coat - tidak diperlukan pengenceran.
Kering Sentuh	: Primer: 20 menit pada suhu 30°C. Top Coat: 30 menit pada suhu 30°C.
Kering Keras	: Primer: 1 jam. Top Coat: 2 jam pada suhu 30°C.
Interval Pengecatan Selanjutnya	: 2 jam.
Daya Sebar Teoritis	: NIPPON MOMENTO PRIMER: 10 - 12 m ² /liter/lapis (30 micron DFT). (Tergantung pada kondisi substratnya)*.
Finishing	: 1. MOMENTO ELEGANT: 4 - 6 m ² /liter/lapis (Berdasarkan pada aplikasi pengecatan dan tekstur aplikasi yang diinginkan). 2. MOMENTO SPARKLE: 6 - 8 m ² /liter/lapis (Berdasarkan pada aplikasi pengecatan dan tekstur aplikasi yang diinginkan).
Metode Aplikasi	: Kuas/roll/kape plastik. NIPPON MOMENTO PRIMER - menggunakan roll.

Nippon Momento Frost & Cloud Series

Jumlah Lapisan	: 1 lapis.
Ketebalan yang Dianjurkan	: 30 μ .
Kering Sentuh	: 30 menit pada suhu 30°C.
Kering Keras	: 2 jam.
Daya Sebar Teoritis	: 6 - 8 m ² /liter/lapis (Berdasarkan pada aplikasi pengecatan dan tekstur aplikasi yang diinginkan)*.
Metode Aplikasi	: NIPPON MOMENTO FROST SERIES: Kuas (menggunakan kuas secara satu arah pada sudut 45° di lapisan yang sudah ada). NIPPON MOMENTO CLOUD SERIES: Kuas/spons (menggunakan kuas/spons secara beraturan dan bersilang pada lapisan yang sudah ada).

Aplikasi

Waktu kering akan terhambat pada temperatur udara yang rendah. Jangan aplikasikan cat pada kelembaban udara >85% dan atau temperatur udara <7°C.

Semua peralatan sebaiknya langsung segera dibersihkan dengan air bersih setelah selesai digunakan. Jangan lakukan tinting dengan pigmen berbahan dasar minyak/thinner.

Catatan

Angka diatas adalah standar untuk referensi. Hasil yang sesungguhnya dapat bervariasi tergantung dari kondisi pengecatan (kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban, keahlian operator pengecatan, permukaan yang akan dicat dan lain sebagainya). Daya tahan produk hanya dapat digaransi jika menggunakan sealer yang dianjurkan dengan cara aplikasi yang benar, yang sesuai dengan yang tertera di atas. Aplikasi pada temperatur yang rendah akan memperlama waktu kering.

Informasi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja

- Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur >40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan dan minuman.
- Jangan hirup uap/debu spray. Lakukan pengecatan pada ruangan yang berventilasi, jika aplikasi dilakukan pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus menggunakan masker.
 - Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
 - Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.
- Cegah kontak langsung dengan kulit dan mata. Ketika melakukan pengecatan, gunakan perlengkapan yang sesuai seperti: overall, kacamata, masker dan sarung tangan.
 - Terkena Mata : Bilas segera dengan air sebanyak mungkin selama \pm 15 menit.
 - Terkena Kulit : Bersihkan dengan air dan sabun, bersihkan juga noda pada pakaian.
- Jangan buang kemasan kosong dan sisa cat ke tempat sampah atau saluran air. Buanglah ke tempat pengolahan limbah.

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS**JAKARTA (Head Office)**

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12
Jakarta 14430, Indonesia
T: (+62-21) 690 0546
F: (+62-21) 692 7778 / 690 0540
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com
www.nipponpaint-indonesia.com

MEDAN

Jl KL Yos Sudarso Km 8.3
Tanjung Mulia
Medan, Indonesia
T: (+62-61) 685 1117
F: (+62-61) 685 1593

SURABAYA

Jl Raya Veteran No. 258
Gresik 61123
Jawa Timur, Indonesia
T: (+62-31) 398 1536
F: (+62-31) 398 2285

PURWAKARTA

Jl Raya Subang, Desa Cijaya
Kec. Campaka, Purwakarta
Jawa Barat, Indonesia
T: (+62-264) 205 944-8
F: (+62-264) 205 941