LEM PUTIH PVAC

TECHNICAL DATA SHEET

DESKRIPSI PRODUK

LEM PUTIH PVAC adalah suatu jenis lem yang terbuat dari latex polyvinyl asetat. Lem ini sangat ekonomis dalam penggunaannya. Selain itu lem ini memiliki daya tahan terhadap air dan panas yang baik, sifat daya lengket yang kuat serta cepat kering.

REKOMENDASI PENGGUNAAN

LEM PUTIH PVAC cocok untuk pencampuran plamur tembok dan untuk mengelem permukaan kayu, seperti panel kayu, panel pintu dan jendela, kotak kayu audio dan video, meja, kursi dan industri furniture.

SPESIFIKASI

Tipe	: Polivinil asetat.
Warna	: Putih susu.
Tampilan	: *Flat Matt*
Non-Volatile	: 31 ± 2% (b/b).
Berat Jenis (SG)	: 1.05 ± 0.05 Kg/L.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat	**Persiapan Permukaan**	
	Minimum	**Rekomendasi**
Permukaan sudah dicat.	Pastikan permukaan yang akan dicat benar-benar kering serta bebas dari debu, minyak, dan berbagai kotoran lainnya.	Pastikan permukaan yang akan dicat benar-benar kering serta bebas dari debu, minyak, dan berbagai kotoran lainnya.

KONDISI SELAMA PENGECATAN

Hindari pengecatan jika kadar alkali pada >pH9 dan kadar kelembaban >16% dengan protimeter atau >6 dengan elcometer.

PANDUAN APLIKASI

Range Aplikasi : 30 – 40 µ (DFT).

Thinner : Air.

Pembersih : Air.

DETAIL APLIKASI

Kuas : Tambahkan 0 - 10% air jika dibutuhkan.

Kape/*Scraper* : Tambahkan 0 - 5% air jika dibutuhkan.

Drying Time : **Suhu Permukaan**

	25 °C	**30 °C**	**40 °C**
Kering Sentuh	6 menit	5 menit	4 menit
Kering Keras	12 menit	10 menit	8 menit

Catatan:

Untuk plamur, campurkan 1 bagian lem ini dengan 2 bagian calcium carbonat serta 1 bagian semen putih. Tambahkan air secukupnya dan aduk sampai rata.

Jika waktu pelapisan “diperpanjang”, konsultasikan dengan Nippon Paint untuk persiapan permukaan yang direkomendasikan untuk mencapai daya rekat antar lapisan yang optimal.

Data yang diberikan harus dianggap sebagai pedoman saja. Waktu pengeringan aktual sebelum pelapisan ulang mungkin lebih pendek atau lebih lama, tergantung pada ketebalan film, sirkulasi udara, kelembaban udara, sistem cat dasar, persyaratan untuk penanganan awal dan kekuatan mekanis, dll. Sistem lengkap dapat dijelaskan pada lembar sistem, di mana semua parameter dan kondisi khusus dapat dimasukkan.

REKOMENDASI SISTEM PENGECATAN

Untuk pilihan sistem pelapisan untuk aplikasi yang berbeda, lihat brosur produk atau hubungi Nippon Paint untuk rekomendasi professional.

KEMASAN

Unit	Base	
	Volume	Ukuran Wadah
0.35 KG	0.35 KG	0.35 KG
0.80 KG	0.80 KG	0.80 KG

PENYIMPANAN

Umur Simpan: 12 bulan (25 °C)

Suhu yang lebih tinggi selama penyimpanan dapat mengurangi umur simpan dan dapat menyebabkan pembentukan gel dalam kaleng. Perubahan suhu juga dapat memperpendek umur simpan. Simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik, jauhkan dari sumber panas dan nyala api.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN KERJA

- Produk ini ditujukan untuk penggunaan aplikator profesional. Lihat tampilan informasi keselamatan pada wadah dan lembar data keselamatan (SDS) sebelum menggunakan produk. Gunakan produk ini di area dengan sirkulasi udara yang baik, hindari kontak dengan kulit, tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan pembersih, sabun, dan air.
- Mata harus dibilas dengan air dan segera cari pertolongan medis setelah kontak dengan produk ini.
- Selama aplikasi, tidak diperbolehkan menyalakan api, melakukan pengelasan, dan merokok. Harus ada sirkulasi udara yang baik.
- Jika Anda ragu tentang kesesuaian penggunaan, lihat Nippon Paint untuk saran lebih lanjut

DISCLAIMER

Informasi dalam lembar data ini diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis terbaik Nippon Paint. Pengguna dapat berkonsultasi dengan Nippon Paint tentang kesesuaian produk secara umum untuk kebutuhan mereka dan praktik aplikasi spesifik meskipun tetap menjadi tanggung jawab setiap pengguna untuk menentukan kesesuaian produk untuk penggunaan khusus pengguna. Kondisi substrat dan aplikasi tidak berada dalam kendali Nippon Paint. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan, jaminan, atau persyaratan tersirat lainnya yang akan berlaku untuk Produk. Nippon Paint tidak dan tidak dapat menjamin hasil yang mungkin diperoleh pengguna dengan menggunakan produk. Dalam keadaan apa pun Nippon Paint tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas segala jenis kerugian (baik langsung maupun tidak langsung) meskipun Nippon Paint telah diberitahu sebelumnya. Sejalan dengan kebijakan Nippon Paint untuk pengembangan berkelanjutan, Nippon Paint berhak mengubah produk dan informasi dalam lembar data ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengguna bertanggung jawab untuk memeriksa dengan Nippon Paint versi terbaru dari lembar data ini. Lembar data ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jika terjadi ketidakkonsistenan, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

JAKARTA (Head Office)
Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12
Jakarta 14430, Indonesia
T: (+62-21) 690 0546
F: (+62-21) 692 7778 / 690 0540
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com
www.nipponpaint-indonesia.com

SURABAYA
Jl Raya Veteran No. 258
Gresik 61123
Jawa Timur, Indonesia
T: (+62-31) 398 1536
F: (+62-31) 398 2285

PURWAKARTA
Jl Raya Subang, Desa Cijaya
Kec. Campaka, Purwakarta
Jawa Barat, Indonesia
T: (+62-264) 205 944-8
F: (+62-264) 205 941