

DESKRIPSI PRODUK

VINILEX PRO1000 adalah cat tembok interior yang berkualitas dengan bahan dasar kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai pilihan warna yang menarik dan lapisan yang halus serta tahan lama dengan teknologi anti pudar.

**REKOMENDASI
PENGGUNAAN**

VINILEX PRO1000 dapat digunakan untuk dinding interior dan langit-langit berbahan dasar beton, plester, papan, asbes, mortar, dan lain sebagainya. Baik yang baru atau yang sudah pernah dicat.

SPESIFIKASI

Tipe	: Kopolimer vinil akrilik.
Warna	: Putih dan berbagai warna lainnya
Tampilan	: <i>Matt</i> .
Berat Jenis (SG)	: 1.58 ± 0.03 Kg/L (putih).
Non Volatile	: 60% - 65% b/b.
Daya Sebar Teoritis	: 10 - 13 m ² /liter/lapis.

**PERSIAPAN
PERMUKAAN**

Substrat	Persiapan Permukaan	
	Minimum	Rekomendasi
Permukaan sudah dicat.	Pastikan permukaan yang akan dicat benar-benar kering serta bebas dari debu, minyak, dan berbagai kotoran lainnya.	Pastikan permukaan yang akan dicat benar-benar kering serta bebas dari debu, minyak, dan berbagai kotoran lainnya.

**KONDISI SELAMA
PENGECATAN**

Hindari pengecatan jika kadar alkali pada $>pH9$ dan kadar kelembaban $>16\%$ dengan protimeter atau >6 dengan *elcometer*. Hindari pengecatan pada suhu udara dibawah $10^{\circ}C$ dan kelembaban udara lebih dari 85%.

PANDUAN APLIKASI

Range Aplikasi	: 30 - 40 μ (DFT).
Pelarut	: Air.
Pembersih	: Air.

DETAIL APLIKASI

Kuas	: Tambahkan 5 - 10% air jika dibutuhkan.
Air Spray	: Tambahkan maks 10 - 20% air jika dibutuhkan.
Airless Spray	: Tambahkan maks 0 - 10% air jika dibutuhkan.
Drying Time	: Suhu Permukaan <u>25 °C</u> <u>30 °C</u> <u>40 °C</u>
	Kering Sentuh 25 menit 15 menit 10 menit
	Kering Keras 1.5 jam 1 jam 30 menit
	Interval Pengecatan 2 jam 2 jam 2 jam
	Selanjutnya

Catatan:

Jika waktu pelapisan “diperpanjang”, konsultasikan dengan Nippon Paint untuk persiapan permukaan yang direkomendasikan untuk mencapai daya rekat antar lapisan yang optimal.

Data yang diberikan harus dianggap sebagai pedoman saja. Waktu pengeringan aktual sebelum pelapisan ulang mungkin lebih pendek atau lebih lama, tergantung pada ketebalan film, sirkulasi udara, kelembapan udara, sistem cat dasar, persyaratan untuk penanganan awal dan kekuatan mekanis, dll. Sistem lengkap dapat dijelaskan pada lembar sistem, di mana semua parameter dan kondisi khusus dapat dimasukkan.

**REKOMENDASI
SISTEM
PENGECATAN**

Sistem pengecatan berikut ini direkomendasikan untuk **VINILEX PRO1000**:

Cat Dasar:

- NIPPON ALKALI-KILLER SEALER WHITE
- 5400 WALL SEALER
- 5200 WALL SEALER (INTERIOR)
- VINILEX WALL SEALER

Cat Akhir:

- VINILEX PRO1000

Untuk pilihan sistem pelapisan untuk aplikasi yang berbeda, lihat brosur produk atau hubungi Nippon Paint untuk rekomendasi profesional.



KEMASAN

<u>Unit</u>	<u>Base</u>	
	Volume	Ukuran Wadah
4.5 KG	4.5 KG	4.5 KG
20 KG	20 KG	20 KG

PENYIMPANAN

Umur Simpan: Base : 36 bulan (25 °C)

Suhu yang lebih tinggi selama penyimpanan dapat mengurangi umur simpan dan dapat menyebabkan pembentukan gel dalam kaleng. Perubahan suhu juga dapat memperpendek umur simpan. Simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik, jauhkan dari sumber panas dan nyala api.



**INFORMASI
KESELAMATAN,
KESEHATAN, DAN
LINGKUNGAN KERJA**

- Produk ini ditujukan untuk penggunaan aplikator profesional. Lihat tampilan informasi keselamatan pada wadah dan lembar data keselamatan (SDS) sebelum menggunakan produk. Gunakan produk ini di area dengan sirkulasi udara yang baik, hindari kontak dengan kulit, tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan pembersih, sabun, dan air.
- Mata harus dibilas dengan air dan segera cari pertolongan medis setelah kontak dengan produk ini.
- Selama aplikasi, tidak diperbolehkan menyalakan api, melakukan pengelasan, dan merokok. Harus ada sirkulasi udara yang baik.
- Jika Anda ragu tentang kesesuaian penggunaan, lihat Nippon Paint untuk saran lebih lanjut

DISCLAIMER

Informasi dalam lembar data ini diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis terbaik Nippon Paint. Pengguna dapat berkonsultasi dengan Nippon Paint tentang kesesuaian produk secara umum untuk kebutuhan mereka dan praktik aplikasi spesifik meskipun tetap menjadi tanggung jawab setiap pengguna untuk menentukan kesesuaian produk untuk penggunaan khusus pengguna. Kondisi substrat dan aplikasi tidak berada dalam kendali Nippon Paint. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan, jaminan, atau persyaratan tersirat lainnya yang akan berlaku untuk Produk. Nippon Paint tidak dan tidak dapat menjamin hasil yang mungkin diperoleh pengguna dengan menggunakan produk. Dalam keadaan apa pun Nippon Paint tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas segala jenis kerugian (baik langsung maupun tidak langsung) meskipun Nippon Paint telah diberitahu sebelumnya. Sejalan dengan kebijakan Nippon Paint untuk pengembangan berkelanjutan, Nippon Paint berhak mengubah produk dan informasi dalam lembar data ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengguna bertanggung jawab untuk memeriksa dengan Nippon Paint versi terbaru dari lembar data ini. Lembar data ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jika terjadi ketidakkonsistenan, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS**JAKARTA (Head Office)**

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12
Jakarta 14430, Indonesia

T: (+62-21) 690 0546

F: (+62-21) 692 7778 / 690 0540

E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com

www.nipponpaint-indonesia.com

SURABAYA

Jl Raya Veteran No. 258
Gresik 61123

Jawa Timur, Indonesia

T: (+62-31) 398 1536

F: (+62-31) 398 2285

PURWAKARTA

Jl Raya Subang, Desa Cijaya
Kec. Campaka, Purwakarta
Jawa Barat, Indonesia

T: (+62-264) 205 944-8

F: (+62-264) 205 941